

Baunit open fasádní desky plus**Baunit open Fassadenplatte Plus**

baunit.com

Výrobek	Stabilizované fasádní desky ze stříbřitě šedého polystyrenu se sníženou hořlavostí a mimořádnou paropropustností.								
Složení	Expandovaný polystyren.								
Použití	U starých staveb i novostaveb jako tepelný izolant v tepelně izolačním systému Baunit open a Baunit open S.								
Technické údaje	Kód značení dle EN 13163:	EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100							
	Objemová hmotnost:	15-18 kg/m ³							
	Pevnost v tlaku:	≥ 150 kPa							
	Součinitel tepelné vodivosti (λ):	0,032 W/mK							
	Faktor difúzního odporu (μ):	≤ 10							
	Stupeň hořlavosti dle:	C1 – těžce hořlavý dle ČSN 73 0862 B1 dle DIN 4102							
	Rozměry:	1000 x 500 mm							
	Spotřeba materiálu:	2 desky na 1 m ²							
	Dodávaná tloušťka	80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm							
	Barva:	stříbřitě šedá							
Způsob dodávky	Balík chráněný fólií.								
	tloušťka desek [mm]:	60	80	100	120	140	160	180	200
	počet desek v balení:	8	6	5	4	3	3	3	2
	m ² /balení:	4,0	3,0	2,5	2,0	1,5	1,5	1,5	1,0
Skladování	V suchu, chráněné proti UV záření, účinkům povětrnosti a mechanickému poškození.								
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.								
Zpracování	Viz Technologický předpis tepelně izolačních systémů Baunit.								