



## Technický list 81.50 **Studená obalovaná asfaltová směs - DenBit RB**

**Výrobek** Je asfaltová směs za studena, ředěná rychle prchavými látkami, určená pro opravy vozovek. Materiál je ihned připravený k použití za studena. Při použití nevzniká odpad ani žádné nebezpečí. Nanáší se rychle bez použití speciálního vybavení. Opravený povrch umožňuje ihned obnovení provozu. Nepodléhá vysokým či nízkým teplotám, sněhu, mrazu ani dešti. Po nanesení zůstává dlouhou dobu elastická a nepůsobí dopravní problémy. Čerstvá směs se nelepí na kola automobilů ani na obuv.

**Vlastnosti**

- Okamžitá zpracovatelnost za studena;
- Aplikační teplota od -12°C do +40°C;
- Stabilní za vysokých teplot;
- Vysoká odolnost;
- Vhodné pro problémové části komunikací;
- Snadná a bezeztrátová aplikace;
- Vysoká trvanlivost a odolnost vůči kyselinám a zásadám se slabou koncentrací a vůči solím;
- Směs je šetrná k životnímu prostředí;
- Okamžité obnovení dopravy;
- Nejlepší poměr: kvalita-cena;

**Použití**

- výtluky na státních nebo obecních komunikacích
- opravy mostů, parkovišť, průmyslových zón, škol, nemocnic atd.
- doplnění propadlých překopů silnic, kanalizačních vpustí

**Balení** Kbelík 1 kg, 25 kg  
**Barva** Černá

### Technické údaje

Základ	-	Asfaltové pojivo, kamenivo max. zrnitosti do 9,5mm
Obsah asfaltového pojiva	%	5,2
Tepelná odolnost	°C	-35 / +80 (po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15 (při přepravě)
Tepelný rozsah použití	°C	-12 / +40
Nelepivost povrchu / pojízdnost	hod	ihned
Řádná suchost	dny	1 - 2 při 15°C a tl. 30 mm
Hustota bez zhutnění	g/cm <sup>3</sup>	1,4
Hustota po zhutnění	g/cm <sup>3</sup>	2,4
Skladovatelnost	měsíce	12 při teplotách nad +5°C
Max. tloušťka vrstvy	mm	10 – 50
Přibližná spotřeba	kg/m <sup>2</sup>	30 při hr. 20 mm (rovná sa hr. 15 mm po zhutnění)

**Druh podkladu** Beton a asfaltové podklady.  
**Příprava podkladu** Z díry odstraňte veškerou vegetaci a volný materiál. Stojící vodu vymeťte koštětem.

**Nářadí** Lopata, hrablo, ruční pých, válec nebo vibrační deska

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



## Technický list 81.50 **Studená obalovaná asfaltová směs - DenBit RB**

- Pracovní postup** Použijte množství obalované směsi potřebné pro vyplnění díry a mírně navršte. Roztáhněte balenou směs pomocí lopaty nebo hrabla. Zkontrolujte, zda materiál pokrývá veškeré rohy. Opravený povrch stlačte zadní stranou lopaty nebo ručním pěchem, válcem či vibrační deskou. Napojení opravené části ke stávajícímu povrchu vozovky proveďte pásem ARS 2 a ihned obnovte provoz. V jednom pracovním úkonu lze opravit výtluč až do hloubky 50 mm. Ke ztvrdnutí povrchu dojde do 1 až 2 dnů podle tloušťky. Spotřeba přibližně 25 kg na 1 m<sup>2</sup> povrchu, při tloušťce 20 mm.
- Upozornění** Při převozech hmoty za mrazu a zvláště před použitím v nízkých teplotách, hmotu den před použitím uchovávejte při teplotě nad 15°C. Do hmoty nepřidávejte žádné látky.  
**Nenahřívat plamenem!**
- Další pokyny** V případě zatvrdlého balení je možné hmotu po odbalení nahřívat opatrně horkovzdušnou pistolí ve velice krátkých intervalech. Nesmí dojít k ožehnutí. Prohřátá směs opět změkne.
- Čištění** Materiál: technický benzín, organická rozpouštědla, čistič M.E.K.  
Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.
- Bezpečnost** Viz «Bezpečnostní list 81.50».
- Aktualizace** Aktualizováno dne: 27.06.2014 Vyhотовeno dne: 25.09.2011

*Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100