

SAFETY SA CERAMIC

TECHNICKÝ LIST

SAMOLEPÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS

MATERIÁL / POUŽITÍ

Samolepící hydroizolační asfaltový modifikovaný pás s polyesterovou nosnou vložkou a keramizovaným posypem, který je vhodný jako vrchní vrstva pro jednoduché střešní konstrukce od minimálního sklonu střechy 10°. Asfaltové pásy SAFETY SA CERAMIC neobsahují dehet, azbest ani žádné jiné nebezpečné látky. Výrobek je recyklovatelný a není zařazen do skupiny nebezpečný odpad. Vydání bezpečnostního listu pro tento produkt není povinné.



DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Role se musí převážet a skladovat v jedné vrstvě ve vertikální poloze (kolmo k zemi) a nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření. Pokládku provádějte při teplotě min. 0 °C. Při nižších teplotách doporučujeme pásy před pokládkou ponechat min. 24 hod v prostředí s teplotou nad 0 °C.

BALENÍ

Role: 2,5 m², Paleta 84 rolí (210 m²)

TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	JEDNOTKA	ZKUŠEBNÍ METODA	HODNOTY	TOLERANCE
Zjevné vady	--	EN 1850-1	Bez zjevných vad	
Délka	m	EN 1848-1	5	+/- 1%
Šířka	m	EN 1848-1	0,5	+/- 1%
Přímost	mm	EN 1848-1	20 mm/10 m	vyhovuje
Plošná hmotnost	Kg/m ²	EN 1849-1	4	+/- 10%
Reakce na oheň	třída	EN 13501-1	E	
Vodotěsnost	kPa	EN 1928	60	
Tahové vlastnosti - tažnost podélně/příčně	%	EN 12311-1	45/45	+/- 15%
Tahové vlastnosti - největší tahová síla podélná/příčná	N/50 mm	EN 12311-1	500/300	- 20%
Odolnost proti nárazu	mm	EN 12691 met.A	700	
Odolnost proti statickému zatížení	kg	EN 12730 met.B	10	-30%
Odolnost proti protržení (dřík hřebíku) podélně/příčně	N	EN 12310-1	120/120	
Ohebnost za nízkých teplot	°C	EN 1109	-15	
Vliv umělého stárnutí na vodotěsnost	kPa	EN 1296/ EN 1110	vyhovuje	
Vliv chemikálií na vodotěsnost	kPa	EN 1847/ EN 1110	NPD	

TECHNICKÉ PARAMETRY

Referenční norma	EN 13707:2013
Složení	Nosná polyesterová vložka
Složení	Modifikovaný asfalt APP
Povrchová úprava	Vrchní strana: PE film, Vnitřní strana: červený, černý a zelený písek
Aplikace	Samolepící po stržení ochranné fólie. Přesto vždy nutné kotvit do bednění v místě přesahu dvou pásů Minimální přesah pásů: 10 cm podélně, 20 cm příčně
Záruka	2 roky

Tento dokument byl vystaven na základě aktuálně dostupných informací. Produkt byl vyroben v souladu s výše uvedenými parametry, ale výrobce/distributor nemůže předjímat budoucí změny, stejně jako změny předpisů. Je povinností spotřebitele výrobek používat v souladu s doporučením výrobce/distributora a jeho potřeb.

www.onduline.com

TEGOLA CANADESE Srl
Via dell'Industria, 21 – 31029 Vittorio Veneto (TV)
Italy

Onduline®