

R 85 A101

Použití

— výztuž vnitřních omítek

Rozměry

světlost ok osnova / útek (mm)	10	10
plošná hmotnost upravené tkaniny (g/m ²)	110	
plošná hmotnost režné tkaniny (g/m ²)	85	
tloušťka upravené tkaniny (mm)	0,75	
šířka / délka standardní role (m)	1	50
počet rolí na standardní paletě	30	

Chemické vlastnosti

sklo	E
úprava tkaniny	alkalicky odolná

Mechanické vlastnosti

pevnost v tahu ve standardních podmínkách osnova / útek (N/5 cm)	1900	1600
protažení ve standardních podmínkách osnova / útek (%)	3,5	4

Dostupné možnosti

- barevná úprava: ano
- tuhost tkaniny: C, D, E
- potisk: obvykle ne
- šíře: 25 cm – 110 cm
- délka: 10 m – 2 000 m



Další možnosti, mimo uvedené, k ověření u produktového manažera.

Inspekce kvality

Způsob zkoušení, odběr vzorků a přejímání jsou uvedeny v CAS 0326.

Balení

Role tkaniny jsou baleny vertikálně v kartonové krabici na dřevěné paletě. Přesný způsob balení je popsán v pracovních standardech pro balení a může se lišit dle přání zákazníka.

Skladování

Zabalené role je třeba skladovat v suchých skladech. Teplota skladování je -10 °C až +50 °C.

