

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



PROFI BAUKLEBER

Kat. č.: 3781

Aktualizace: 05.04.2023

- Produkt:** Univerzální cementové stavební lepidlo a stěrkovácí hmota pro vnitřní použití
- Použití:** Pro stěrkování pórobetonu a omítek, bandážování přechodů materiálů před omítáním. Pro tenkovrstvé lepení přesných tvárnic z pórobetonu a dalších materiálů, např. keramického zdiva a pro lepení nasákavých keramických obkladů a dlažeb.
- Vlastnosti:** Dobrá přídržnost k podkladu, vyhovuje požadavkům jako lepidlo třídy C1T.
- Složení:** cement, vápencová drť $\leq 0,6$ mm, přísady

Technické údaje:

<u>Spotřeba materiálu</u>	cca 1,6 kg/m ² /mm
<u>Spotřeba vody</u>	cca 6,5–7 litrů čisté vody/pytel
<u>Pevnost v tlaku</u>	3,5–7,5 N/mm ² (CS III)
<u>Pevnost v tahu za ohybu</u>	> 2,5 N/mm ²
<u>Objemová hmotnost v suchém stavu</u>	cca 1500 kg/m ³
<u>Faktor difúzního odporu μ</u>	cca 15
<u>Koeficient tepelné vodivosti λ</u>	0,6 W/(m·K)
<u>Absorpce vody</u>	Wc0
<u>Přídržnost k pórobetonu a keramickým zdícím tvárnici</u>	> 0,5 N/mm ²

Normy:

EN 998-1 (GP - CS III)

Teplota zpracování:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí být nad +5 °C a pod +30 °C.

Podklad:

Podklad musí být čistý, suchý, nosný, rovný, bez výkvětů a nesmí být zmrzlý.

Silně savé podklady (např. pórobeton) je vhodné před stěrkováním ošetřit penetračním prostředkem **PROFI PRIMER 2802**, sprašující podklady zpevnit hloubkovou penetrací **PROFI UNI TIEFENGRUND**.

Zpracování:

nízkootáčkové míchadlo, zednická lžíce, rovné hladítko, zubové hladítko

Míchání:

Ručně pomocí vhodného nízkootáčkového míchadla. Před použitím doporučujeme nechat směs cca 5 min odstat a poté krátce domíchat. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Pracovní postup:

Při stěrkování stěn se aplikuje ručně v tloušťkách 3 až 6 mm pomocí hladkého nerezového hladítka. Při lepení nasákových keramických obkladů a dlažeb se aplikuje na podklad i lepený prvek ručně pomocí zubového hladítka. Při lepení pórobetonového zdiva se nanáší na ložné a svislé spáry lepených prvků zvláště pomocí speciálních zubových hladítek a lžic. Lepidlo je vhodné i pro další typy zdiva a při jejich lepení se lepidlo nanáší pomocí zubového hladítka. Tímto způsobem lze lepit pouze ty prvky, které jsou pro tento typ zpracování určené. V průběhu zrání je třeba povrch naneseného materiálu chránit před rychlým vyschnutím (průvanem a osluněním).

Zajištění kvality:

Dohled je prováděn prostřednictvím vlastní výrobní kontroly.

Balení:

Kat. č. Balení

3781 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta

Skladování:

6 měsíců od data výroby v originálním neporušeném obalu na paletě v suchém skladě. Chránit před vlhkem.

Odstraňování odpadu:

Viz bezpečnostní list.

Bezpečnostní pokyny:

Viz bezpečnostní list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz