

DISPROBIT

gumoasfaltová disperzní směs na údržbu střech a hydroizolace

TYTAN PROFESSIONAL Disprobit je disperzní asfaltová směs modifikovaná syntetickou pryží. Je určena pro lehké hydrofobní izolace i k renovaci a ochraně střešních krytin. Tento výrobek je ideální pro použití v mírném evropském klimatu – membrány jsou velice odolné proti tvorbě trhlin způsobených mrazem. Nátěr tímto výrobkem odolává atmosférickým vlivům, vodě, zředěným kyselinám a zásadám i agresivním látkám přítomným v půdě. Díky svým tixotropním vlastnostem nátěr nestéká po vertikálních površích dokonce ani při vyšších teplotách. **Disprobit** lze aplikovat na suché i vlhké povrchy. Je kompatibilní s pěnovým polystyrenem.

VÝHODY

- Nanášení na suché i vlhké povrchy
- nestéká po vertikálních plochách
- neobsahuje rozpouštědla

TYPICKÉ POUŽITÍ

- základový nátěr pod asfaltové laky (na disperzní bázi)
- Hydroizolace podzemních částí budov (základové patky, základy atd.),
- hydrofobní izolace pod dlažbou v suterénech, v garážích, na terasách a balkonech.
- renovace a údržba střešních krytin z asfaltové lepenky.



TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|------------------------|--|
| Konzistence | tixotropní látka |
| Barva | tmavě hnědá/černá |
| Teplota pro aplikaci | +5°C až +30°C |
| Základový nátěr | |
| Ředění vodou | 1:2 |
| Vydatnost: | 0,2-0,3 kg / m ² |
| Izolace | |
| Doba schnutí 1 vrstvy | 6 hodin |
| Vydatnost: | 0,8 – 1,2 kg/m ² při jedné vrstvě |
| Počet vrstev: | 2-4, podle aplikace |
| Čištění nástrojů: | vodou, po zaschnutí – organickým rozpouštědlem |

Technické údaje a pokyny k aplikaci platí pro teplotu +23°C ± 2°C a relativní vlhkost cca 60%. Nižší teplota a vyšší vlhkost mohou prodloužit dobu schnutí.

POKYNY K APLIKACI

Příprava povrchu:

Povrch nesmí být zmrzlý ani ojiňený a musí být zbavený stojící vody. Odstranit staré nátěry, prach, ostré hrany a volné částice (odstranit zbytky separátoru používaného při bednění). Odstranit rez z kovových částí a chránit je před korozí. Zaplňte otvory a trhliny větší než 2 mm. Drsné povrchy omítnout cementovou maltou. Nové omítky a betony musí být vyzrálé.

Před aplikací nanést základový nátěr **Disprobitu** zředěného vodou v poměru 1:2 nebo koncentrovaným prostředkem **Disprobit primer** (nepoužívat základové nátěry obsahující rozpouštědla) a počkat, dokud neuschne.

Aplikace:

Aplikovat za studena. Před použitím důkladně promíchat nízkootáčkovým míchadlem. Směs nanášet pomocí smetáku nebo štětky. Aplikaci další vrstvy až po zaschnutí vrstvy předchozí. Jednotlivé vrstvy nanášejte křížem.

Renovace a údržba střešních krytin – Oprava starých střešních krytin: Odstranit uvolněné části střešní lepenky a další nečistoty, puchýře a hrbolky křížem rozříznout a zalepit lepidlem Abizol KL DM. Mezery vyplnit gumoasfaltovým tmelem Abizol G. Nanést alespoň 2 vrstvy Disprobitu. Ke zvýšení trvanlivosti nátěru se doporučuje rozhodit na poslední čerstvou vrstvu písek (minerální posyp).

Hydrofobní izolace – Nanášet alespoň 2 vrstvy. Všechny okraje a spáry je třeba vyztužit perlínkou vlepenou do 1. vrstvy.

Při použití na vnějších svislých stěnách se doporučuje chránit izolaci polystyrénovými deskami přilepenými lepidlem Abizol ST, nebo drenážními fóliemi, aby se předešlo mechanickému poškození kořeny rostlin nebo ostrými kameny. Při zasypávání izolovaných stěn zeminou je nutné postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození izolace.

Na Disprobit nelepit keramické obklady a dlažbu

INFORMACE O SKLADOVÁNÍ, LOGISTICE A PŘEPRAVĚ

Zaručená skladovací doba je 12 měsíců od data výroby při skladování při teplotě mezi +5°C a +35°C. Chraňte před mrazem.

| EAN | Značka | Barva | Balení | | množství / EUR-paletu |
|------------------|--------------|-------|--------|-----------------|-----------------------|
| 590 7516 95993 6 | TP Disprobit | černá | 5 kg | plastový kbelík | 80 |
| 590 3518 05763 2 | TP Disprobit | černá | 10kg | plastový kbelík | 44 |
| 590 3518 05764 9 | TP Disprobit | černá | 20kg | plastový kbelík | 33 |

| | | |
|------------------------|------------------|-------------|
| Pozemní přeprava: | ADR: | Bez omezení |
| Námořní přeprava: | IMDG: | Bez omezení |
| Letecká přeprava: | ICAO / IATA-DGR: | Bez omezení |
| Číslo UN: žádné | | Žádné |

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ

Používejte obvyklá hygienická opatření. Chraňte před ohněm. Podrobné informace naleznete v Listu bezpečnostních údajů materiálu, který si můžete vyžádat od společnosti Selena FM.

S2 Udržujte mimo dosah dětí S37 Používejte vhodné ochranné rukavice S46 V případě požití vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo štítek **Likvidace**: Zbytky výrobku a prázdné obaly musí být zlikvidovány v souladu s místními oficiálními předpisy.

Vydáním tohoto listu technických údajů pozbývají předchozí vydané verze platnosti.

Informace zde obsažené se zakládají na výzkumu společnosti Selena a jsou považovány za přesné. Protože však podmínky a metody použití našich výrobků jsou mimo naši kontrolu, tyto informace nemohou být použity jako náhrada testování zákazníky za účelem zjištění, jestli jsou výrobky společnosti Selena vhodné pro vaše konkrétní aplikace. Jediná záruka poskytovaná společností Selena se vztahuje na to, že tento výrobek splňuje stávající specifikace při prodeji. Vaše jediná náhrada za porušení této záruky z naší strany je omezena na vrácení prodejní ceny nebo náhradu výrobku, u kterého se prokáže, že neodpovídá této záruce. Společnost Selena výslovně odmítá poskytnout jakoukoli jinou přímou či nepřímou záruku za vhodnost výrobku pro konkrétní účel nebo za prodejnost výrobku. Společnost Selena neručí za jakékoli případné nebo následné škody. Návrhy způsobu použití nesmí být chápány jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu. Číselné údaje v letáku tohoto výrobku se mohou lišit v rozmezí +/-5%. Společnost Selena si vyhrazuje právo kdykoli změnit vlastnosti výrobku bez předchozího upozornění.