

Baunit openPrimer



Výrobek	Difúzně otevřený základní nátěr, systémová složka tepelně izolačního systému Baunit open.	
Složení	Draselné vodní sklo, minerální plniva, voda, přísady.	
Vlastnosti	Zvyšuje přilnavost a sjednocuje nasákavost podkladu a umožňuje rovnoměrné vybarvení následně nanášené omítky Baunit openTop.	
Použití	Základní nátěr pro následné nanesení Baunit openTop na lepicí stěrku Baunit opencontact nebo Baunit open S sanační lepicí stěrku.	
Technické údaje	Sušina:	cca 65 %
	Hustota:	cca 1,65 kg/dm ³
	Spotřeba materiálu:	cca 0,2 - 0,25 kg/m ²
	Barva:	bílá
	Zrnitost:	0,5 mm
Způsob dodávky	25 kg kbelík, 16 kbelíků/pal. = 400 kg	
	5 kg kbelík, 48 kbelíků = 240 kg	
Skladování	V chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, skladovatelnost 12 měsíců.	
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny	
Bezpečnostní značení	Bezpečnostní list, viz www.baunit.cz	
Podklad	Musí být suchý, čistý, nezmrzlý, zbavený prachu, výkvětů a uvolňujících se částic.	
Zpracování	Na podklad nanášet stejnoměrně a celoplošně. Při dvojnásobném nanášení (např. rozdílná savost podkladu) musí být mezi jednotlivými vrstvami přestávka 24 hod. Baunit openPrimer před použitím rozmíchat pomaluběžným míchadlem. V případě potřeby lze konzistenci upravit nepatrným množstvím čisté vody (cca 25 dl vody). Nanášet štětkou nebo válečkem, rovnoměrně a bez přerušení.	
Upozornění a všeobecné pokyny	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a schnutí klesnout pod +8 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje fasádu chránit vhodným způsobem. Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu mohou podstatně ovlivnit dobu zrání Baunit openPrimer. Nepřimíchávat žádné jiné materiály. Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstříky a použité nářadí se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody. Následné povrchové úpravy: Baunit openTop	