Nejdůležitější vlastnosti

weber.antigraffiti podklad

- stabilizuje podklad
- izoluje ochranný lak nebo nátěr od původního nátěru nebo od podkladu s graffiti
- zamezuje vzniku tzv. „mokrého vzhledu“ u více nasákavých podkladů

název	spotřeba	číslo výrobku
weber.antigraffiti podklad	100 až 150 g/m²	**7804**

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

balení
V 5 kg PE obalech.

skladování
12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +30 °C. Chránit před mrazem. Skladovat dle ustanovení ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny a navazujících norem.

▶ bezpečnost práce
Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

▶ likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

důležité upozornění
Protože aplikace nátěrů jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

definice výrobku
Bezbarvá vodní disperze polyuretanu, která je určená zejména pro ošetření povrchu před nanesením ochranných antigraffiti nátěrů.

použití
Používá se jako podkladní nátěr na více savé podklady (minerální, silikátové, silikonsilikátové), a silikonové podklady. Mimo jiné zamezuje vzniku tzv. mokrého vzhledu. Na ostatní málo savé nebo nesavé podklady se nepoužívá.

podmínky pro zpracování
Aplikujte při teplotách od +5 °C do +25 °C, je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření a dešti. Ošetřený povrch nesnese déšť po dobu 8 hodin od nanesení. Informujte se o počasí ještě před zahájením prací.

všeobecné požadavky na podklad
Vhodnými podklady jsou především všechny více savé podklady. Kromě tenkovrstvých omítek také například vápenocementové a cementové omítky, zdivo, beton, kámen, cementotřískové desky apod. Podklady musí být pevné, suché, bez trhlin a dostatečně vyzrálé. Starší podklady doporučujeme očistit s použitím **weber.fasádního čisticího prostředku** a následným opláchnutím tlakovou vodou.

aplikace
Weber.antigraffiti podklad použijte neředěný, v konzistenci dodané výrobcem. Malířskou štětkou, válečkem nebo stříkací pistolí naneste jednu vrstvu nátěru (dvě vrstvy jsou nutné pouze v případě velmi hrubých a savých podkladů).
Nanesení dalšího nátěru je možné po 24 hodinách.

podkladní nátěr
Materiál je penetrací.

ředění
Neředí se.

nářadí
Používejte válečky šíře 20 cm s vlasem 18 mm a teleskopickou tyč při nanášení a roztírání nátěru.

čištění
Nářadí, nádoby a nástroje je nutné ihned po použití očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je nutné chránit před ušpiněním.

QR-kód odkazuje na produktovou stránku výrobku na našem webu